16.12.14г.

Технологический регламент по нанесению
тонкослойной защитной лазури Pullex Plus Lasur фирмы Adler (Австрия)

Сфера применения: фасадные строительные элементы, деревянные дома, навесы и обшивки, балконы, заборы, садовая мебель, беседки.
Примеры объектов: частные дома, коттеджные поселки, гостиницы и отели, базы и дома отдыха, кемпинги, кафе и рестораны, бани, торговые центры, новые и старые деревянные строения.
Состав: алкидные смолы.
Система: на основе растворителя, без содержания ароматических углеводородов.
Степень глянца: с шелковистым блеском
Порода древесины: для любых пород древесины.
Влажность древесины: 12-15%
Температура воздуха: при нанесении не ниже +5ºС
Метод нанесения: кистью.
Расход: в зависимости от впитываемости основания 80-125 мл/кв м или 1 л на 8-13 кв м за один проход
Сушка: ок.12 час при 20ºС
Очистка инструмента: уайт-спирит

Перечень необходимых дополнительных средств: открывалка для жестяных банок Dosenöffnen или другой подручный инструмент, деревянная палка (или ёршик для перемешивания), шлиф.шкурка 80мкм (для финишного шлифования перед окраской), кисти акриловые (art 9612511 - 50мм, art 9612611 - 100мм), уайт-спирит для очистки инструмента.
Для защиты от синевы, грибка и насекомых в качестве грунтовочного слоя использовать Pullex IG.

Подготовка основания: для наружной отделки финишное шлифование шлиф. шкуркой с зерном 80мкм вдоль волокон. Обращать внимание, чтобы шкурка была предназначена для шлифования древесины.

Краски в Цвет
Тел: +7(495)908-53-53, +7(985)723-53-53
E-mail info@kraskivtsvet.ru| Web:www.kraskivtsvet.ru

Подготовленное основание должно быть чистым. Обеспылить поверхность с помощью широкой кисти/ щетки, или воздухом под давлением.

Перед началом работ вскрыть упаковку Pullex IG, Pullex Plus Lasur с помощью открывалки для жестяных банок Dosenöffnen (для уп.0,5л; 5л) или снять обод, фиксирующий крышку (для уп. от 10л), тщательно перемешать содержимое в

Краски в Цвет
Тел: +7(495)908-53-53, +7(985)723-53-53
E-mail info@kraskivtsvet.ru| Web:www.kraskivtsvet.ru

течение 3-х минут деревянной палкой или ершиком. Для очистки инструмента использовать уайт-спирит.

Оттенок Pullex Plus Lasur указан на стикере, находящемся на крышке или боковой стенке упаковки. Например, если на стикере написано Farbton LW 01/4 Kiefer - это означает, что продукт Pullex Plus Lasur заколерован по карте Livingwood в оттенок Kiefer, что соответствует LW 01/4

Нанесение грунтовочного слоя Pullex IG с помощью кисти с ориентировочным расходом 100-120мл/кв.м или 1л на 9-10кв.м. Нанесение должно производиться от угла до угла вдоль волокон. Для контроля нанесения грунта, рекомендуем добавить в Pullex IG до 10% Pullex Plus Lasur финишного оттенка (по желанию).

Кисть 50мм – для труднодоступных мест, 100мм – на основных площадях.



Высокая влажность и/или низкие температуры замедляют процесс высыхания и увеличивают время сушки.

Нанесение первого слоя Pullex Plus Lasur с помощью кисти с ориентировочным расходом 90-100мл/кв.м или 1л на 10-12 км м. Наносить надо от угла до угла вдоль волокон тщательно вытягивая лазурь до полусухой кисти.

Краски в Цвет
Тел: +7(495)908-53-53, +7(985)723-53-53
E-mail info@kraskivtsvet.ru| Web:www.kraskivtsvet.ru



Высокая влажность и /или низкие температуры замедляют процесс высыхания и увеличивают время сушки.

Нанесение второго слоя Pullex Plus Lasur с помощью кисти с ориентировочным расходом 60-70 мл/кв.м или 1л на 15-17 кв м. Наносить от угла до угла вдоль волокон тщательно вытягивая лазурь до полусухой кисти.

Краски в Цвет
Тел: +7(495)908-53-53, +7(985)723-53-53
E-mail info@kraskivtsvet.ru| Web:www.kraskivtsvet.ru



Высокая влажность и /или низкие температуры замедляют процесс высыхания и увеличивают время сушки.

Готовое покрытие Pullex Plus Lasur (2-х слойное нанесение)

Adler Pullex Plus применяется в системах с продуктами:
Pullex IG (арт.50209)
Allwetterlack (арт.50023,50020)
Renovier-Grund (арт.50200)
Hirnholz-Versiegelung (арт.55621)
Оттенки Pullex Plus см.на сайте www.kraskivtsvet.ru/kraska-dlya-dereva/produkciya-adler

Транспортировать и хранить продукт в прохладном месте при положительной температуре, не замораживать!

Краски в Цвет
Тел: +7(495)908-53-53, +7(985)723-53-53
E-mail info@kraskivtsvet.ru| Web:www.kraskivtsvet.ru